



SONOREX® 33 FIRE

Brandwerende geluidschotten

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Geluidsisolatie R_w is 33 dB
- Eurofins Indoor Air Comfort Gold label
- Euro-brandklasse A2
- Brandwerendheid EI is 60 minuten
- Hoogte scheidingswand met brandeis mogelijk tot wel 4 meter
- Eenvoudige montage: geen gipsstroken nodig bij brandeis
- Op maat leverbaar: minder afval op de bouwplaats



HET SYSTEEM

SONOREX® 33 Fire is een geluidsisolerend en brandwerend drukschot dat bestaat uit twee Isover steenwolplaten (harde persing), bekleed met versterkte aluminiumfolie. Het drukschot heeft een extra brandwerende en geluidsisolerende kern van de innovatieve Isover ULTIMATE™ lichtgewicht steenwol.

TOEPASSING

Het SONOREX® 33 Fire brandwerende geluidschot is speciaal ontwikkeld voor toepassing op lichte scheidingswanden boven verlaagde plafonds ter verbetering van de overlangsgeluidsisolatie en brandwerendheid.

OVERZICHT PRESTATIES & VOORWAARDEN

Prestaties

Geluidsisolatie R_w op basis van ISO 717-1:2013	33 dB
Reactie bij brand volgens EN 13501-1	A2-s1,d0
Brandwerendheid EI op basis van EN 1364-1	60 minuten
Rookdoorlatendheid op basis van NEN 6075	Sa & S200
Gewicht	8,6 kg/m ²

Voorwaarden

Voor brandwerendheid en rookdoorlatendheid gelden maximale afmetingen, zie de tabel op de volgende pagina. Bij sommige wandhoogtes is extra stabilisatie nodig. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het bandraster af te schoren naar de bovenliggende betonvloer. Deze schoren – zoals onder ongeveer 45 graden geplaatste noniushangers – moeten uiterlijk 2,4 meter uit elkaar en aan weerszijden van de wand worden toegepast.

HANDIGE SELECTOR

Met onze systeemselector vindt u eenvoudig het juiste SONOREX® geluidschot voor uw project. Maak uw keuze op basis van de eisen aan brand en akoestisch comfort in combinatie met een plafondplaat. Onze SONOREX® geluidschotten zijn getest in combinatie met de meest toegepaste plafondsystemen.



Ga naar saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector of scan de QR-code.

SONOREX® 33 FIRE

Eisen aan brandveiligheid	Prestatie	Maximale wandhoogte (incl. SONOREX®)	Maximale hoogte SONOREX®	Stabiliteits nodig?
Brandwerendheid in minuten	30 min.	4 meter	600 mm	Nee
	60 min.	3 meter	600 mm	Nee
	60 min.	4 meter	930 mm	Ja
Rookdoorlatendheid	Sa & S200	Geen maximum	1200 mm	Nee

De SONOREX® producten zijn getest volgens de, in dit productblad, vermelde normen. Neem contact met ons op voor vragen over het toepassingsgebied, maatvoering en aansluitingen.


AFMETINGEN*

Standaard hoogte SONOREX® geluidschot	600 mm
Maximale hoogte SONOREX® geluidschot	2000 mm
Standaard lengte SONOREX® geluidschot	1200 mm
Dikte SONOREX® geluidschot	66 mm

* SONOREX® is op maat leverbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

CERTIFICERING

- Eurofins Indoor Air Comfort Gold label, de beste kwaliteitsklasse voor gezonde binnenlucht.
- A+ (VOC).



BRANDVEILIGHEID

Rookdoorlatendheid

SONOREX® geluidschotten zijn getest volgens NEN 6075. De rookdoorlatendheid van de componenten is uitgedrukt in Sa of S200. De Sa- en S200-test worden altijd uitgevoerd bij een aantal drukverschillen. S200 levert een hogere prestatie dan Sa.

- Sa: het component is getest bij koude rook in een kamertemperatuur van $\pm 20^{\circ}\text{C}$.
- S200: het component is getest bij koude rook op kamertemperatuur én bij 200°C .

Indien er moet worden voldaan aan de rookdoorlatendheid, dan dient er aan één zijde brandwerende lijm en SONOREX® tape aangebracht te worden.

Brandwerendheid

SONOREX® 33 Fire heeft een brandwerendheid (EI) van 60 minuten. Door de unieke samenstelling van dit SONOREX® 33 Fire geluidschot is het toepassen van één of meerdere gipsstroken ter plaatse van het bandraster niet noodzakelijk, mits het aangrenzende plafond is uitgevoerd in een brandklasse C of beter en lokaal bestand is tegen hogere temperaturen. Het SONOREX® 33 Fire geluidschot kan in combinatie met de wand worden toegepast tot een totale hoogte van maar liefst 4000 mm.

Productwijzigingen of onjuistheden zijn voorbehouden. De meest recente informatie vindt u op saint-gobain-solutions.nl/sonorex

De brandwerendheid van de SONOREX® Fire geluidschotten is vastgelegd in diverse brandrapporten (ter inzage). Voor SONOREX® Fire geluidschotten is het criterium 'thermische isolatie betrokken op de temperatuur', zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.

AKOESTISCH COMFORT

Geluidsisolatie

Het SONOREX® 33 Fire geluidschot heeft een (directe) geluidsisolatie (R_w) van 33 dB (laboratoriumwaarde). Deze eengetalswaarde R_w is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Het onderliggende Peutz-rapport is ter inzage. Informeer hiernaar bij onze Customer Service.

Overlangsgeluidsisolatie

Via de ruimte boven een verlaagd plafond (het zogenaamde plenum) kan eenvoudig geluidsoverdracht plaatsvinden van de ene naar de andere ruimte. Dit wordt overlangsgeluidsisolatie genoemd. SONOREX® geluidschotten verminderen deze geluidsoverdracht aanzienlijk. In onze SONOREX® selector vindt u eenvoudig de berekende overlangsgeluidsisolatie



$D_{n,f,w}$ -waarde in combinatie met de gewenste plafondplaat. Ga hiervoor naar saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector of scan de QR-code.

VERWERKING



Voor het aanbrengen van de SONOREX® 33 Fire brandwerende geluidschotten verwijzen wij u naar het SONOREX® montageadvies. Deze kunt u downloaden op saint-gobain-solutions.nl/overzicht-documentatie of scan eenvoudig de QR-code. Mocht u specifieke vragen hebben over de verwerking van de SONOREX® 33 Fire, neem dan contact met ons op.

BESTEKSERVICE & BIM

In onze bestekservice kunt u snel en gemakkelijk STABU2 bestekteksten en BIM informatie vinden en downloaden. Ga hiervoor naar saint-gobain-solutions.nl/tools.

CONTACT

Wilt u persoonlijk advies over onze SONOREX® geluidschotten? Neem dan contact op met onze specialisten van de Customer Service.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Solutions

Vestiging Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg

Tel: +31 (0)13 578 48 87

E-mail: sales.is@saint-gobain-solutions.nl

saint-gobain-solutions.nl